



VZ732

UBE-MARUZEN POLYETHYLENE Co., Япония

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Добавки	Без добавок.
Особенности	Высокая прозрачность, растяжимость, гибкость.
Применение	Прозрачные листы, вспененная продукция. Модификаторы.

ПТР	г/10мин	6	ASTM D1238
Плотность	кг/м ³	949	ASTM D1505
Содержание Винилацетата	%	26	Метод UBE
Температура плавления	°C	75	Метод UBE
Предел прочности при растяжении	МПа	21	ASTM D638
Удлинение при разрыве	%	800	ASTM D638
Прочность на изгиб по Олсену	Мпа	24	ASTM D747
Твердость	(HDA)	88	ASTM D2240
Температура размягчения по Вика	°C	42	ASTM D1525
Температура хрупкости	°C	<-75	ASTM D746

*Образцы для испытаний были получены из прессованного листа.

Технические данные предназначены только для ознакомительных целей.